



SANGLE ALIMENTAIRE FOOD QUALITY ELEVATOR BELT BANDA DE CALIDAD ALIMENTICIA ELEVATORGURT FÜR LEBENSMITTELQUALITÄT



ISO 340



ANTIGRAS
FAT-RESISTANT - ANTIGRASA
ÖLBESTÄNDIG



ANTIVIEILLESSEMENT
DURABLE - ANTI-DESgaste
ALTERUNGSBESTÄNDIG



ANTISTATIQUE
ANTI-STATICA
ANTI-STATISCH



TEMPÉRATURE
TEMPERATURE
TEMPERATURA
TEMPERATUR



AUTO-EXTINGUIBLE - FLAM-RESISTANT
ANTI-GRASA - ÖLBESTÄNDIG

REVETEMENT :

Caoutchouc blanc Nitrile/SBR
Alimentaire FDA
Antistatique-Auto extinguible
Résistant aux produits gras
végétaux et animaux

CARCASSE TEXTILE :

Chaîne polyester,
trame polyamide

TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

-20°C à +110°C

COATING :

White nitrile rubber/SBR
Food compatible
Flame resistant-Antistatic
Oil and animal fat resistant

CARCASS TEXTILE :

Chain polyester,
Weft polyamide

USAGE TEMPERATURE :

-20°C to +110°C

REVESTIMIENTO :

Caucho blanco nitrilo/SBR
Alimenticia-Auto extinguible
Antiestática
Resistente a los productos
grasos y animales

ARMAZON TEXTIL :

Urdimbre de poliéster
y trama de poliamida

TEMPERATURA DE UTILIZACION :

-20°C hasta +110°C

DECKPLATTEN :

Weißes Nitril Gummi/SBR
FDA Lebensmittelqualität
Antistatisch-Selbstlöschend
Pflanzlich-und-tierisch
Fettbeständig

GEWEBE :

Kette aus Polyester,
Schuß aus Polyamid

BETRIEBSTEMPERATUR :

-20°C bis +110°C

CARACTERISTIQUES PAR TYPE - CHARACTERISTICS BY TYPE - CARACTERISTICAS POR TIPO - EIGENSCHAFTEN PRO TYP

Résistance rupture - Rupture Strength - Resistencia a la rotura - Zugfestigkeit: N/mm	315	400	500	630	800	1000	1250	1600
Nombre de plis - Number of Plies - Número de telas - Anzahl von Lagen	2	3	3	4	4	4	4	3
Epaisseurs* - Thicknesses* } (mm) Espesores* - Dicken* } Revêtement - Coating - Recubrimiento - Decke Totale - Total - Total - Insgesamt	3+1 6,5	3+1 7	3+1 7,5	3+1 8,5	3+1 9,5	3+1 10	3+1 11,5	3+1 13,3
Poids moyen - Average Weight - Peso medio - Gewicht (kg/m ²)	9,1	9,8	10,2	12	12,5	13,1	13,5	15,04
Résistance agrafage - Resistance to stapling - Resistencia a la abrochadura Scharnierausreiss festigkeit (Mato U35/U35A)	220	280	350	450	550	-	-	-
Diamètre minimum d'enroulement mm. Poulie enrobée - Minimum Roll Diameter(mm). Covered Pulley. Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea revestida - Mindestdurchmesser bei bekleideter Feige (mm)	200	250	315	400	500	630	800	800
Diamètre minimum d'enroulement mm. Poulie nue. Minimum Roll Diameter (mm). Uncovered Pulley. Diámetro mínimo de devanado en mm. Polea desnuda. Mindestdurchmesser bei nackter Feige (mm)	250	315	400	500	630	800	1000	1000

*TOLERANCES : Epaisseurs de revêtement +/- 0.2 mm - Epaisseur totale +/- 1mm - Largeur +/-1%

*TOLERANCES : Coating Thicknesses +/- 0.2 mm - Total Thickness +/- 1mm - Width +/-1%

*TOLERANCIA : Espesores de recubrimiento +/- 0.2 mm - Espesor total +/- 1mm - Anchura +/-1%

*TOLERANZ : Dicken der Decken +/- 0.2 mm - Gesamtdicke +/- 1mm - Breite +/-1%